

Firing Range: 920 - 1160 °C

Brilliant, concentrated and opaque colors specifically designed to be decorated on bisques earthenware, then glaze is applied and fired to glaze maturing temperature. These underglazes have a such a wide variety techniques of uses, ideal for brushwork, airbrushing and china painting effects.

Ready-to-use, smooth painted, colors may be intermixable, thereby enhancing the flexibility of color range. Underglaze powder form to mix with a suitable media can be supplied. Available in 36 colors and packaged in 4 different sizes to fit every decorating need.

NO.	COLOR	สี	เบอร์เก่า	COMPOSITION	Max. Firing °C	RF	Mixing Groups	
3010	Black	ดำ	#3010	CrFeCoNi	1160	-	F	
3111	White	ขาว	#3111	SnZrSi	1160	-	A	
3119	Stone Grey	เทาหิน	new	ZrSiSnCoNiV	1160	-	A	
3201	Turquoise	ฟ้า	#3201	ZrSiV	1160	-	A	
3202	Persian Turquoise	ฟ้าเปอร์เซีย	new	ZrSiV	1160	-	A	
3203	Sky Blue	ท้องฟ้า	new	ZrSiV	1160	-	A	
3222	Light Blue	น้ำเงินอ่อน	3222n	CoAlZrSiV	1160	-	A	
3224	Dark Blue	น้ำเงินแก่	3224n	CoAlZrSiV	1160	-	A	
3235	Aqua	น้ำทะเล	new	CoAlZrSiV	1160	-	A	
3302	Yellow Brown	น้ำตาลเหลือง	3303n	CrFeZrSiVcdSe	1160	-	A, B	
3305	Red Brown	น้ำตาลแดง	3305n	CrFeZn	1160	-	B, F	
3324	Salmon Brown	น้ำตาลซัลมอน	new	CrFeZn	1160	-	B	
3349	Dark Brown	น้ำตาลแก่	3309	CrFeMnZnCoNi	1160	-	B	
3401	Yellow Green	เขียวไพล	new	CrCoSiZrPrV	1160	-	A	
3405	Lime Green	เขียวมะนาว	new	ZrSiPrV	1160	-	A	
3406	Light Green	เขียวอ่อน	3406	ZrSiPrV	1160	-	A	
3407	Jade Green	เขียวหยก	new	ZrSiPrV	1160	-	A	
3408	Bright Green	เขียวสด	3408n	ZrSiPrV	1160	-	A	
3413	Dark Green	เขียวแก่	3412n	CrCoSiZrPrV	1160	-	A	
3420	Chrome Green	เขียวโครม	3420	CrZrSiPr	1160	-	A	
3500	Pink	ชมพู	new	CrAlZnZrSiCdSe	1160	-	A	
3502	Baby Pink	ชมพูอ่อน	new	CrAlZn	1160	-	A	
3505	Rose	กุหลาบ	3505	CrSn	1160	-	D	
3509	Coral Red	ปะการังแดง	new	ZrSiCdSeFe	1160	-	C	
3512	Bright Red	แดงสด	new	ZrSiCdSe	1160	-	C	
3515	Vermilion	แดงสดเข้ม	new	ZrSiCdSe	1160	-	C	
3516	Orange Red	แดงส้ม	3511n	ZrSiCdSe	1160	-	C	
3518	Orange	ส้ม	new	ZrSiCdSe	1160	-	C	
3520	Maroon	แดงมารูน	3520	CrSnCa	1160	-	D	
3550	Orchid	กล้วยไม้	3526n	CrSn	1160	-	D	
3560	Lilac	ม่วงน้ำเงิน	3540n	CrSn	1160	-	D	
3611	Lemon Yellow	เหลืองมะนาว	3611	ZrSiPr	1160	-	A, C	
3613	Sunflower	เหลืองทานตะวัน	new	ZrSiPrV	1160	-	A, C	
3614	Bright Yellow	เหลืองสด	new	ZrFePrV	1160	-	A, C	
3623	Golden Yellow	เหลืองทอง	new	ZrSiCdSePr	1160	-	A, C	
3635	Golden Orange	ส้มทอง	3615n	ZrSiCdSe	1160	-	A, C	
<b>RF = Reduction Firing</b>		1 = Excellent	2 = Good	3 = Slightly				
Mixing Groups: A, B, C, D, E, F		= Intermixable in each group				<b>10-10-05</b>		